

RAPPORTO DI PROVA N°:
Test Report N°.

004259/24

DITTA PRESENTATRICE:
Applicant:

ZIMMER+ROHDE GMBH - ZIMMERSMUHLENWEG 14-18 -
OBERURSEL FRANKFURT (DE)

DESCRIZIONE CAMPIONE (fornita dal cliente):
Sample description (made by customer) :

Sample of woven fabric of various colors named STYLE 21303

CAMPIONAMENTO:
Sampling:

A cura del cliente
Made by the customer

DATA RICEVIMENTO:
Date of Receipt:

26 febbraio 2024
February 26, 2024

DATA ESECUZIONE PROVE:
Test execution date:

Dalla data di ricevimento alla data di emissione
From the date of receipt to the date of issue



Le prove non accreditate Accredia sono quelle indicate con l'asterisco *

I risultati enunciali si riferiscono unicamente ai campioni così come ricevuti, se non diversamente indicato nel rapporto di prova, e non alla partita che gli stessi rappresentano. I campioni analizzati si conservano per tre mesi. Il presente rapporto di prova ha valore solo se in originale e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Test that are marked with an asterisk * are not accredited by Accredia

The declared results refer only to the samples as received, if not otherwise specified in the test report, and not to the batch they represent. The analysed samples will be kept for three months. This test report is valid only in its original form and cannot be partially reproduced without written approval of the laboratory.

Italy Headquarters

BRACHI TESTING SERVICES srl
Via Sabadell, 162/21 - 59100 Prato - Italy
ph. +39.0574.591343 - fax +39.0574.593975
www.brachi.it



LAB N. 0224 L

Pag. 1 di 2


CRI-IT-01/21


RISULTATI DI LABORATORIO

TEST RESULTS

TEXTILE-DETERMINATION OF THE ABRASION RESISTANCE OF FABRICS BY THE MARTINDALE METHOD	
Test Method	ISO 12947-2:2016; ISO 12947-1:1998+COR1:2002
Test carried out under normal atmosphere at	20°C +/- 2°C ; 65% +/- 2% U.R.
Testing Apparatus	Martindale J.H.HEALS
Pressure:	12 KPa
Specimen	Woven fabric
Specimen preparatory treatment	--
Departure from the procedure	--
RESULTS	
SPECIMEN 1 - Revs	25000
SPECIMEN 2 - Revs	25000
SPECIMEN 3 - Revs	25000
SPECIMEN 4 - Revs	29000
SPECIMEN 5 - Revs	29000
SPECIMEN 6 - Revs	29000
Abrasion resistance at 25000 revs	
Presence of Pilling	No
Removed Pilling	No

Prato, 05 marzo 2024


 P.I. Primo Brachi
 Direttore



La copia originale del certificato può essere scaricata dal sito <http://mylab.brachi.it/validaterdp.aspx> usando il seguente codice: RDhwSRJIsYchqL1FsW7EKw==

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

END OF TEST REPORT

Le prove non accreditate Accredia sono quelle indicate con l'asterisco *

I risultati enunciatati si riferiscono unicamente ai campioni così come ricevuti, se non diversamente indicato nel rapporto di prova, e non alla partita che gli stessi rappresentano. I campioni analizzati si conservano per tre mesi. Il presente rapporto di prova ha valore solo se in originale e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Test that are marked with an asterisk * are not accredited by Accredia

The declared results refer only to the samples as received, if not otherwise specified in the test report, and not to the batch they represent. The analysed samples will be kept for three months. This test report is valid only in its original form and cannot be partially reproduced without written approval of the laboratory.

Italy Headquarters

BRACHI TESTING SERVICES srl
 Via Sabadell, 162/21 - 59100 Prato - Italy
 ph. +39.0574.591343 - fax +39.0574.593975
www.brachi.it



LAB N. 0224 L

Pag. 2 di 2

CRI-IT-01/21